

MATmotion Supreme Matt

Esmalte mural súper opaco, para interiores.

DESCRIPCIÓN

MATmotion Supreme Matt es un esmalte mural opaco para interiores, súper lavable, antigoteo, profesional, indicado para la decoración de techos y paredes incluso en superficies grandes.

MATmotion Supreme Matt realiza un acabado particularmente opaco, uniforme, adecuado en ambientes donde se desee asegurar un excelente resultado estético asociado a la velocidad de ejecución.

Baja emisión de compuestos volátiles en fase de aplicación, sin formaldehído y plastificantes agregados, permite una reutilización rápida de los locales pintados.

Para exaltar las características utilizar, para el esparcimiento de **MATmotion Supreme Matt**, un rodillo de microfibra o de lana.

USOS

MATmotion Supreme Matt puede ser aplicado en:

- revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
- superficies de hormigón.
- superficies de yeso y cartón-yeso.
- pinturas viejas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y cohesivos.
- conglomerados de distintas naturalezas minerales siempre que sean absorbentes.
- ideal para el acabado opaco de revestimientos plásticos en interiores.

Las superficies se preparan adecuadamente siguiendo las modalidades del párrafo **PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN**.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN

Naturaleza del Ligante: Copolímero acrílico en dispersión acuosa
Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1:

MATmotion Supreme Matt Bianco: 1,40 ± 0,05 g/ml

MATmotion Supreme Matt Base Deep: 1,35 ± 0,05 g/ml

MATmotion Supreme Matt Base Accent: 1,30 ± 0,05 g/ml

Conforme HACCP según los requisitos del Reg. CE 852/2004

Clasificación Indoor Air Quality (Calidad del aire interior): A+

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Clasificación UNI EN 13300:

Resistencia al lavado ISO 11998: clase 1

Brillo EN ISO 2813: < 5, muy opaco

Cobertura ISO 6504-3: clase 2 con un rendimiento de 10 m²/l

Características adicionales

Resistencia al lavado UNI 10560: >10000 ciclos, excelente

Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 30 minutos; segunda mano después de 3 horas.

DILUCIÓN

MATmotion Supreme Matt: rodillo / pincel, primera y segunda capa, dilución máxima 10%, en volumen, con agua.

En las aplicaciones sin aire la dilución varía según el aparato y la presión de secado utilizada.

ADVERTENCIAS

Mezclar adecuadamente el material antes de la coloración y antes de la colocación.

No aplicar en soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de maduración, generalmente de cuatro semanas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

La superficie debe presentarse seca y libre de polvo y manchas de sales de humedad.

Si es necesario realizar la renovación o el fortalecimiento del soporte con productos específicos.

En presencia de moho tratar la superficie con los productos adecuados. Remover cepillando, o por medio de lavado, las eventuales florescencias presentes y las partes descamadas de pinturas viejas.

Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pintura de cal o de tempera. Quitar los depósitos de polvo, smog y otros, por medio de cepillado.

Para la preparación del soporte aplicar, con un pincel, una capa de **MATmotion Primer** (fijador al agua pigmentado) diluido.

En superficie completamente seca aplicar una primera capa de **MATmotion Supreme Matt** con rodillo de microfibra, pincel o sin aire.

Esperar el secado completo de la superficie, normalmente 3 horas y aplicar una segunda capa de **MATmotion Supreme Matt** con rodillo de microfibra, pincel o sin aire.

Tiempo de secado: aproximadamente 24 horas en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiéndolo del hielo y de las fuertes fluctuaciones térmicas, durante todo el ciclo de aplicación. No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferior a +5° C o superior a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, si en superficies calentadas (incluso si ya están en la sombra). La humedad del ambiente debe ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En el caso de uso de diferentes fabricaciones se aconseja mezclar entre ellas las distintas producciones para evitar leer diferencias de tonalidades.

Para el uso correcto de los materiales citados, de la dilución y de la colocación en obra, leer atentamente las fichas técnicas relativas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de aplicación, se recomienda el uso correcto de las herramientas y de los equipos de protección individual (epi).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente después del uso.

RENDIMIENTO

MATmotion Supreme Matt: 9-12 m²/l por capa y se refiere a las aplicaciones en soportes lisos y medianamente absorbentes. Es conveniente determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar en el soporte específico

Ficha técnica: MATmotion Supreme Matt

Revisión n: 06

Fecha de compilación: 02-12-2019

Pág. 1 a 2

COLORES

Blanco y colores de la carta **MATmotion**.

EMBALAJE

Envases de:

MATmotion Supreme Matt Bianco: 1 l; 5 l; 10 l

MATmotion Supreme Matt Base Deep: 0,94 l; 4,7 l; 9,4 l

MATmotion Supreme Matt Base Accent: 0,93 l; 4,65 l; 9,3 l

CONDICIONES DE DURACIÓN DE ALMACENAMIENTO

El producto debe utilizarse preferiblemente dentro de los 2 años desde la fecha de fabricación si se conserva en los contenedores originales cerrados en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor límite EU (Dir. 2004/42/EC)

MATmotion Supreme Matt (pinturas monocomponentes con altas prestaciones)

Valor límite UE para MATmotion Supreme Matt (cat A/i): 140 g/l (2010)

MATmotion Supreme Matt contiene como máximo 2 g/l de COV.

Usar el producto según las normas de higiene y seguridad vigentes; después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos en el alcantarillado, en cursos de agua y en el terreno. Para información adicional consultar la ficha de seguridad.

El producto no requiere etiquetados en virtud de las normativas en vigor.

N.B.- La FABRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la información de la

presente ficha se proporciona con lo mejor de su experiencia y de los conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su utilizzo ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye cualquier ficha anterior.